

الأحجار الطبيعية والمتكثلات الاصطناعية، الرخام والجرانيت،
الخرسانة، الأرضيات المغطاة بالخشب والبلاستيك، التراكوتا،
البلاط الحجري

حماية فائقة مقاومة للماء
والزيت

الإستخدامات

- يعيق امتصاص البقع المائية والزيتية الشائعة.
- طبقة حماية أساسية قبل تشميع الأسطح الداخلية باللمسات النهائية الخشنة أو الناعمة.
- ممتاز للبلاطات الإسمنتية الملونة.
- حماية فعالة ذات تأثير طبيعي

المزايا

- لا يغير اللون الأصلي ومظهره.
- لا يكون طبقة رقيقة على السطح
- لا يؤثر في قدرة التراكوتا على مقاومة الصقيع.
- ممتاز مع أرضيات التراكوتا الصدأ والرخام المكسر.
- مثالي للاستخدام بجانب المطابخ والشوالات وأماكن مرور السيارات.
- مثالي للأسطح الداخلية والخارجية.

كيفية الإستخدام

لا يحتاج إلى التخفيف: منتج جاهز للاستخدام.

الاستخدام:

للمواد غير اللامعة (داخلية وخارجية): يوضع المنتج بالتساوي على سطح جاف ونظيف باستخدام فرشاة أو فوط ناعمة بحيث تنتشر به خطوط الملاط. امسح أي زوائد للمنتج بقطعة قماش نظيفة قبل أن تجف (لمدة لا تتجاوز 10-15 دقيقة)
للمسات نهائية لامعة أو مصقولة (داخلية وخارجية): استخدم فوب إكستريم على سطح نظيف وجاف، وبلل المواد وخطوط الملاط بالكامل مستخدمًا فرشاة أو فوط ناعمة. قبل جفاف المنتج (خلال حوالي 10-15 دقيقة) افرك السطح وأزل أي رواسب باستخدام قطعة قماش من الألياف الدقيقة مبللة بالمنتج. جفف السطح بقطعة قماش نظيفة. عند الاستخدام مع مواد ذات معدل امتصاص عالٍ، ضع طبقتين من المنتج على فترات منتظمة تتراوح المدد بينها 8 ساعات (مثال: المناطق المزدحمة، والمناطق الرطبة، والأسطح الخارجية). لإسراع العملية، يمكن معالجة السطح بجهاز تنظيف أرضيات أحادي القرص.
لإكمال الدورة بلمسات نهائية: على المواد المسامية مثل الأحجار الطبيعية، والبلاطات الصناعية، والمتكثلات الاصطناعية والبلاطات الخرسانية المركبة في البيئات الداخلية، ويمكن وضع طبقة نهائية شمعية حسب المادة والتأثير المرغوب فيه (غير لامع، حريري، كلاسيكي، طويل المدى). يمكن المشي على هذا السطح بعد 8 ساعات. يبدأ التأثير المقاوم للبقع بعد 24 ساعة.

للعناية: استخدم محلولًا مخففًا من كلينر برو.



فوب إكستريم، عامل حماية فعال مقاوم للماء والزيت، يعتمد على تقنية SOLVENT-BORNE المتقدمة، تم تطويره في معامل أبحاث FILA. لا تكوّن طبقة على السطح وتقاوم الأشعة فوق البنفسجية وتحافظ على تأثيرها لفترة ممتدة.



التغطية

التغطية التقريبية (1 لتر):

الحجر	10/30 م ²
التراكوتا المصقول	15/20 الطراز التوسكاني الروستيك م ²
التراكوتا المصنوعة يدويًا	حتى 10 م ²
الخرسانة	حتى 5 م ²
الرخام/ الجرانيت المصقول	حتى 30 م ²

"معدلات التغطية الموضحة للإرشاد فقط وتستخدم عند تشير إلى وضع طبقة واحدة من المنتج."

العيوب

عيوب معدنية سعة 1 لتر - 6 عبوة في الكرتون

- التحذيرات
- لحفظ بعيدًا عن متناول الأطفال.
- لا يجب التخلص منه في البيئة المحيطة بعد الاستخدام.
- تهوية المكان في حال الاستخدام على الأسطح الداخلية.
- يسمح باستخدام جهاز تنظيف أحادي القرص فقط إذا كان في حالة جيدة.
- يجب تركيب الأرضيات الخارجية بشكل جيد قبل معالجتها، ويجب أن تستوفي جميع المتطلبات، بما في ذلك: الميل المناسب وإواصل التمدد المنفذة جيدًا، والعزل الممتاز للأرضية، والتوافق المؤكد مع درجات الحرارة المتجمدة.
- هذا المنتج لا يحمي من التغيرات الضارة للأحماض.

درجات الحرارة

درجة حرارة التخزين: من 0 إلى 30 درجة مئوية
يجب استخدام المنتج على المواد عند درجة حرارة تتراوح بين 5 و30 درجة مئوية.

تنبيه:

- لا تستخدم فوكس إكستريم على أسطح مجلية بالشمع.
- يحظر وضع فوكس إكستريم في الفترات التي ترتفع أثناءها درجة الحرارة خاصة في فصل الصيف.
- قم بإجراء اختبار على مساحة صغيرة للتحقق من حدوث أي تغيرات في اللون.
- لا تستخدم المنتج على الأسطح الخارجية إذا كان متوقعًا سقوط أمطار.
- هذا المنتج لا يحمي من التأثيرات الضارة للأحماض.